

SUITEX

Geotextil de poliéster en bobinas de 2 m

DESCRIPCIÓN



Geotextil tejido no tejido de poliéster color blanco, suministrado en boninas de 2 metros de ancho.

APLICACIONES

Se utiliza para **proteger, drenar, separar y filtrar.**

Código	SUITEX150	SUITEX200	SUITEX300
Peso	150g/m ²	200 g/m ²	300 g/m ²
Composición	Poliéster y Poliéster Reciclado		
Tipo de geotextil	No Tejido, punzonado y termofijado		
Color	Blanco		
Ancho (m)	2	2	
Largo(m)	100	100	50
Bobina (m ²)	200	200	100

Característica	Normativa	Ud.	150g/m ²	200 g/m ²	300 g/m ²
Masa Superficial	EN 965	<i>g/ m2</i>	150	200	300
Resistencia Tracción Longitudinal	EN ISO 10319	<i>KN / m</i>	1,5	1,7	3,6
Resistencia Tracción Transversal	EN ISO 10319	<i>KN / m</i>	1,6	2	4,2
Alargamiento Rotura Longitudinal	EN ISO 10319	%	64	62	62
Alargamiento Rotura Transversal	EN ISO 10319	%	65	61	63
Resistencia al punzonamiento estático	<i>CBR</i> EN ISO 12236	<i>KN</i>	0,25	0,30	0,55
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	<i>mm</i>	38	23	13
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	<i>μ m</i>	90	87	86
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	<i>l/m²/s</i>	16	15	14

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es