

BRICOTEX

Geotextil de poliéster formato bobina bricolaje

DESCRIPCIÓN

Geotextil tejido no tejido de poliéster color blanco, suministrado en bobinas de 1 y de 1,5 metros metros de ancho.

Este formato es fácilmente manejable, para su utilización en pequeños trabajos y lugares con dificultades de acceso.

Se utiliza como elemento separador y protector.



Código	BRICOTEX150	BRICOTEX150C	BRICOTEX200	BRICOTEX200C
Peso	150g/m ²	150 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²
Composición	Poliéster y Poliéster Reciclado			
Tipo de geotextil	No Tejido, punzonado y termo fijado			
Color	Blanco			
Ancho (m)	1,5	1	1,5	1
Largo (m)	50	50	50	50
Bobina (m ²)	75	50	75	0

Característica	Normativa	Ud.	150g/m ²	200 R/m ²
Masa Superficial	EN 965	<i>g/ m2</i>	150	200
Resistencia Tracción Longitudinal	EN ISO 10319	<i>KN / m</i>	1,5	1,7
Resistencia Tracción Transversal	EN ISO 10319	<i>KN / m</i>	1,6	2
Alargamiento Rotura Longitudinal	EN ISO 10319	<i>%</i>	64	62
Alargamiento Rotura Transversal	EN ISO 10319	<i>%</i>	65	61
Resistencia al punzonamiento estático	<i>CBR</i> EN ISO 12236	<i>KN</i>	0,25	0,30
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	<i>mm</i>	38	23
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	<i>μ m</i>	90	87
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	<i>l/m²/s</i>	16	15

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es