

Láminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica IM0102_ADH_EPDM

Edición 001 de 1 de junio de 2016



SUIMCOL

Adhesivo para láminas de caucho EPDM y Butilo

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de caucho EPDM y Butilo. Se recomienda interponer entre las dos láminas, en la zona de unión, una cinta no vulcanizada para aumentar la cohesión de la unión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base: Caucho elastómero resistente al agua

Aspecto: Líquido

Color: Negro

Olor: Disolventes orgánicos

Punto/intervalo de ebullición: Aprox. 85

Punto de inflamación: Aprox. -3°C

Densidad: 0,855 g/cm³

Solubilidad en agua: Insoluble

Viscosidad: 1.600 - 2100 cps.

Resistencia: La adhesión por cizalla supera 3,7 kg en ensayos realizados con lámina de EPDM de 25 mm de ancho, después de 120 horas de inmersión en agua.

INSTRUCCIONES DE USO:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y exentas de grasa.

Remover el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme de las sustancias que integran la cola.

Aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie a unir .

Juntar ambas superficies, cuando el adhesivo forme hilo al tacto y presionar fuertemente con un rodillo para asegurar una perfecta unión.

Se puede aplicara brocha, rodillo o pistola.

No conviene forzar la unión hasta transcurridas 24 horas.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Manipulación:

Mantener el lugar de trabajo con buena ventilación.

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Protéjase de fuentes de ignición. **NO FUMAR.**

Almacenamiento:

Conservar los envases en un lugar bien ventilado, seco y fresco.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Nocivo por inhalación

Nocivo por ingestión

Irrita los ojos y la piel

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

Dejar fuera del alcance de los niños.

Fácilmente inflamable.

PRESENTACIÓN: Envases de 1, 5 y 25 litros.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es