

## Laminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica IM0150\_SA\_008  
Edición 001 de 22 de enero de 2024



# ADHESIVO SA-008

## Adhesivo para la lámina de caucho EPDM GISCOLENE

### Descripción

El adhesivo SA-008 es un adhesivo de contacto a base de caucho, diseñado para unir membranas de EPDM Gisolene™.

El adhesivo también se puede utilizar para adherir estas membranas a diferentes tipos de superficies, tanto en horizontal como en vertical: madera, ladrillo, metal y otros materiales homologados.

### Aplicación

El adhesivo SA-008 se puede aplicar en los siguientes sistemas: Gisolene™ EPDM.

### Presentación

Botes de 1 litro, 12 botes por caja  
Botes de 5 litros

### Preparación

Mezcle bien el adhesivo antes y durante su uso. Si el adhesivo ha estado expuesto a temperaturas inferiores a 10°C durante un periodo de tiempo prolongado, deje que recupere la temperatura ambiente (entre 15 °C y 25 °C) antes de utilizarlo.

### Método de aplicación

Aplique una capa uniforme y suave en ambas superficies con una brocha de pintura de pelo corto de 100 mm de ancho o una brocha resistente a solventes de 75 a 100 mm de ancho. Deje que el adhesivo se seque. En climas fríos, la contaminación por humedad del adhesivo puede ocurrir cuando se forma condensación/escarcha en el adhesivo mientras los solventes se evaporan. Deje de usarlo y repita el proceso una vez más caliente.

### Cobertura

En el caso de un solape de 100 mm de ancho, con 1 litro se pueden realizar aproximadamente 9 metros lineales de costura o 0,9 m<sup>2</sup> de superficie. Se requiere una aplicación constante para obtener una calidad constante. No se permite diluir el adhesivo.

### Características Técnicas

- Base Caucho sintético
- Color Negro
- Disolventes Hidrocarburos, ciclohexano, acetato de etilo
- Residuo seco 41 ± 2 %
- Densidad a 20°C 0,86 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad 2500 ± 500 (mPa.s)

### Almacenamiento

Almacene en los embalajes originales sellados y a temperaturas de entre 15°C y 25°C. Mantenga el material protegido del sol directo.

### Vida útil

12 meses, si se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. La exposición a altas temperaturas reducirá el tiempo de conservación del producto. Una vez abierto, utilice en 48 horas,

## Adhesivo para las membrana GISCOLENE SA-008

---

### Precauciones

Inflamable. Mantenga alejado de las fuentes de ignición. Prohibido fumar durante la utilización del producto. Almacene y utilice el producto en zonas bien ventiladas. Puede causar sensibilidad por inhalación. Consulte la hoja de datos de seguridad.

### Fabricante

Holcim Solutions and Products Spain S.L.U.  
Libra, 17 | Pol. Ind. Can Parellada | 08228 Terrassa | Spain  
T. +34/933634250 | [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com)  
VAT-ID: ESB66130485 | R.M. Barcelona. Tomo 43978, Folio 84, Hoja B-443450, Insc. 1ª  
[HolcimElevate.com](http://HolcimElevate.com)

**Nota:**

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

**SUIMCO MATERIALES SL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)