

Laminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica IM0151_EASY_SEALANT
Edición 001 de 22 de enero de 2024



EASY SEALANT

Sellante adhesivo para la membranas GISCOLENE EPDM

Descripción

EasySealant Elevate TM es un sellante adhesivo de calidad superior hecho a base de polímero MS. Está diseñado para sellar, adherir y reparar membranas y/o accesorios Elevate EPDM. EasySealant garantiza una conexión estanca, resistente y duradera para los diferentes tipos de sustratos (de EPDM a EPDM, madera, metal, hormigón, piedras, etc.).

Aplicación

EasySealant se puede aplicar en los siguientes sistemas Elevate: GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, PondEasy™ EPDM, RubberGutter™ EPDM, RubberEasy™ EPDM y Giscolene™ EPDM.

Presentación

12 cartuchos por caja

Preparación

Las superficies sobre las cuales se vaya a aplicar el sellante EasySealant deben ser lisas y estar limpias, sin restos de polvo, aceite o grasa. Si el producto se ha expuesto a bajas temperaturas ($< 15\text{ }^{\circ}\text{C}$) durante un período de tiempo prolongado, deberá restablecerlo a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Método de aplicación

El sellante se aplica con una pistola para masilla en la ubicación especificada. Corte la boquilla del aplicador con un cúter para obtener una apertura de 7 mm de diámetro. Aplique una línea constante de sellante a una velocidad de $\pm 6\text{ s}/10\text{ cm}$. Cierre y presione con el rodillo la lámina superior hasta que el sellante sobresalga ligeramente del borde. Espere 10 minutos, luego vuelva a pasar el rodillo aplicando una presión moderada. Se necesitan algunos días (más en temperaturas frías) antes de que la junta alcance su máxima resistencia. Espere un mínimo de 48h (más tiempo en caso de temperaturas frías) antes de aplicar una tensión moderada sobre el detalle. Para obtener instrucciones de instalación más específicas, consulte la guía de Elevate.

Cobertura

Tasa de rendimiento de $\pm 6\text{ m}$ lineales por cartucho (anchura de de 6 mm).

Características Técnicas

- Base 1,2-etanodiamina, N,-3,trimetoxisilil, propil
- Color Negro
- Disolventes Ninguno
- Sólidos 100 %
- Punto de ignición $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Almacenamiento

Almacene en el embalaje original sin abrir a temperaturas entre $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, en un área seca y bien ventilada. Mantenga el material protegido de la luz directa del sol hasta el momento de la aplicación.

Vida útil

12 meses, cuando se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. La exposición a altas temperaturas reducirá el tiempo de conservación del producto.

Precauciones

Consulte la hoja de datos de seguridad. Evite que el producto entre en contacto con la piel y con los ojos. No contamine el producto con materiales extraños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Para la limpieza recomendamos aplicar el limpiador Elevate C-20 y, a continuación, aclarar con agua y jabón.

Fabricante

Holcim Solutions and Products Spain S.L.U.
Libra, 17 | Pol. Ind. Can Parellada | 08228 Terrassa | Spain
T. +34/933634250 | www.holcimelevate.com
VAT-ID: ESB66130485 | R.M. Barcelona. Tomo 43978, Folio 84, Hoja B-443450, Insc. 1ª
HolcimElevate.com

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es