

Laminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica IM0153_QUICK_PRIME
Edición 001 de 22 de enero de 2024



QUICK PRIME

Imprimación para la banda QuickSeam

Descripción

La imprimación QuickPrime Plus de Elevate está diseñada para limpiar e imprimir la membrana de EPDM y los sustratos que recibirán un producto QuickSeam™, sellante Pourable Sealer y / o Sellante Lap Sealant. La imprimación activa la superficie de la membrana y es necesaria para la calidad de la junta y su adhesión.

Aplicación

La imprimación QuickPrime Plus se puede aplicar en los siguientes sistemas Elevate: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, RubberGutter™ EPDM y Gisolene™ EPDM.

Presentación

Bote de 3.8 l (1 galón), 4 botes/caja

Preparación

La superficie que vaya a recibir la imprimación debe estar limpia, lisa, seca y libre de bordes cortantes, materiales sueltos, aceite, grasa y otros contaminantes. Puede ser necesario una limpieza previa con Splice Wash o el limpiador C-20. La zona que se vaya a pegar de la membrana EPDM Elevate debe limpiarse con un cepillo o con un trapo limpio. Remueva bien el adhesivo antes y durante su aplicación hasta alcanzar una mezcla uniforme sin sedimentos en el fondo y sin aspecto veteados. Si ha estado expuesta a temperaturas inferiores a 15°C durante largos períodos, es preciso atemperarla antes de su utilización.

Método de aplicación

Aplique QuickPrime Plus a las superficies de EPDM Elevate con la almohadilla y el utensilio aplicador QuickScrubber, realizando largos movimientos de ida y vuelta con presión moderada a fuerte a lo largo del área hasta que las superficies se vuelvan de color gris oscuro, sin manchas ni charcos. Espere a que la superficie tratada esté completamente seca (normalmente menos de unos 10 minutos) antes de aplicar los materiales autoadhesivos QuickSeam. Para obtener instrucciones de instalación más específicas, consulte la Guía de Elevate.

Cobertura

Los siguientes rendimientos se pueden lograr con 3,8 litros (1 galón), entre 18 y 23 m² (aplicación en un lado).

Características Técnicas

- Base Polímeros de caucho sintético
- Color Negro o amarillento
- Disolventes Hidrocarburos, tolueno
- Sólidos 16 % - 18 %
- Viscosidad Muy baja, fluido
- Peso específico 0.79 g/cm³
- Punto de ignición -4°C

Almacenamiento

Almacene el producto en los envases originales sellados a temperaturas moderadas (15°C–25°C) en una zona seca y bien ventilada. Evite el contacto con el calor, las chispas y las llamas. Proteja el producto de la luz directa del sol. Si es necesario, utilice una caja aislante para mantener el producto a temperaturas moderadas durante el transporte hasta la zona de trabajo, antes y durante la aplicación. Esto garantizará la viscosidad, la eficacia y el rendimiento adecuados del adhesivo.

Imprimación QUICK PRIME

Vida útil

12 meses si se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. Compruebe la fecha de fabricación en cada envase. La exposición a altas temperaturas reducirá el tiempo de conservación del producto. La información de caducidad es solo una recomendación. La fecha de caducidad real depende enormemente del historial de almacenamiento y el manejo del producto. Una vez abierto, utilice en 48 horas.

Desecho

Asegúrese de que los envases estén vacíos antes de desecharlos. El producto de imprimación no puede desecharse a través del desagüe. Deseche el contenido o el envase de acuerdo a las normas nacionales.

Precauciones

Consulte la hoja de datos de seguridad. Es Inflamable. Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición durante el uso y el almacenamiento. Prohibido fumar durante la utilización del producto. Solo para uso profesional. Utilice el producto solamente en zonas bien ventiladas. Mantenga el envase cerrado cuando no se esté usando. Evite la inhalación prolongada y el contacto con la piel y ojos. No contamine el producto con materiales extraños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No está permitida su dilución.

Fabricante

Holcim Solutions and Products Spain S.L.U.

Libra, 17 | Pol. Ind. Can Parellada | 08228 Terrassa | Spain

T. +34/933634250 | www.holcimelevate.com

VAT-ID: ESB66130485 | R.M. Barcelona. Tomo 43978, Folio 84, Hoja B-443450, Insc. 1ª

HolcimElevate.com

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es

www.suimco.es